

TECHNICKÝ LIST

PENOSIL Premium BetPrimer

Prilnavý podkladový náter na ošetrenie poréznych povrchov a na zlepšenie odolnosti proti opotrebovaniu v interiéri aj exteriéri pred aplikáciou tmelu, obkladov, poterových zmesí pre cementové systémy a podlahové podklady a pred pokrytím tapetami, farbami, hydroizolačnými tmelmi alebo iným dokončovacím materiálom. Na spevnenie omietnutých povrchov. Zabezpečí vynikajúce spojenie s podkladom, ochranu proti vode a alkalickým látkam.

Oblasť použitia

Podklady: betón, malta, tehly, prírodné horniny, drevené materiály, polymérne materiály (nátery, linoleum, polymérne krytiny) atď.

Zriedený vodou je vhodný na spevnenie krehkých povrchov (napr. vápenné povrchy).

Podmienky použitia

Teplota vzduchu počas používania +10 °C až +30 °C.

Maximálna relatívna vlhkosť povrchu: drevo 8-12 % a betón <80 %.

Návod na použitie

Podklad by mal byť čistý, suchý a bez prachu.

Výrobok sa nanáša na podklad čistiacou kefou alebo štetcom v dvoch vrstvách.

Podlahy: Základný náter sa riedi vodou v pomere 1:5 až 1:20 (disperzia : voda). Napríklad na základný náter podláh pred aplikáciou poterových zmesí v pomere 1:3 až 1:5; vrstvy betónových, ručne štrkopieskových poterových zmesí na spevnenie a zvýšenie odolnosti proti opotrebovaniu v pomere 1:5 až 1:20; na spevnenie betónových podláh v pomere 1:5 až 1:10.

Betónová alebo poterová zmes sa môže nanášať bezprostredne na vlhký prilnavý podklad. V prípade keramických obkladov a dlažieb, nenasiakavých povrchov a podkladov, ktoré obsahujú stopy starého lepidla, nechajte základný náter pred zakrytím 2 hodiny zaschnúť.

V prípade parkiet lepených na podklad a systém podlahového vykurovania je potrebné všetky betónové podlahy prebrúsiť, aby sa úplne očistili od prípadného krvácania a iných látok, ktoré môžu brániť lepeniu (napr. stopy starého lepidla). Základný náter sa vykoná len na vyrovnaných plochách.

Steny a stropy: Základný náter sa riedi vodou v pomere 1:5 až 1:20 (disperzia : voda). Napr. spevnenie omietky v pomere 1:5 až 1:20; zlepšenie prilnavosti cementovej malty: 1,5 mm - 1:5 a 5-20 mm - 1:10; na spevnenie slabých povrchov v pomere 1:15 až 1:20.

V prípade nesavého podkladu použite neriedený koncentrát.

PENOSIL Premium BetPrimer naneste na ošetrovaný povrch v tenkej rovnomernej vrstve; na prilnavom podklade nesmú byť žiadne kaluže. Krytie v závislosti od podkladu 3-10 m²/l.

Čistenie

Očistite si ruky a náradie vodou.

Technické údaje

Vlastnosti	Jednotka	Hodnota
Čas schnutia	hod.	1-3
Hustota	g/cm ³	1,04
pH		8

Uvedené parametre boli namerané pri teplote 23 °C a relatívnej vlhkosti vzduchu 50 %.

Farba

Biela.

Balenie

Plastová nádoba s objemom 1 l, 3 l, 10 l, 25 l.

Podmienky skladovania

Garantovaná doba skladovania 24 mesiacov od dátumu výroby, ak sa skladuje v uzavretom originálnom balení na suchom mieste pri teplote od +5 °C do +30 °C, nezmrazujte.

Bezpečnostné predpisy

Uchovávajúte mimo dosahu detí. Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami. V prípade zasiahnutia očí ich okamžite vypláchnite vodou a vyhľadajte lekársku pomoc.

Podrobné bezpečnostné informácie sú k dispozícii v karte bezpečnostných údajov (KBÚ).